

KARTA PRODUKTU NR: THERMPL330

wydanie z dnia 02.07.2025 nr. THERMPL330

SOPRAWOOL 30 ZW/01-2025 wydanie pierwsze

SOPRAWOOL 30 ZW

OPIS

SOPRAWOOL 30 ZW jest płytą termoizolacyjną z niepalnej, hydrofobizowanej skalnej wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien.

pakowanie	załadunek cało-pojazdowy: 22 palety standardowe /11 palet H2,6
wymiary płyt	2400 x 1200mm
grubość płyt	od 50 do 200 mm
wykończenie krawędzi	krawędzie proste

*H2,6 – paleta o wysokości około 2,6m (podwójna ilość produktu w stosunku do zwykłej palety)

ZASTOSOWANIE

SOPRAWOOL 30 ZW jest płytą termoizolacyjną, do izolacji termicznej dachów w systemach mocowania mechanicznego do stosowania jako warstwa podkładowa układów dwuwarstwowych termoizolacji z wełny mineralnej w kombinacji z płytami SOPRAWOOL 50 ZW, SOPRAWOOL 60 ZW, SOPRAWOOL 70 ZW, SOPRAWOOL 80 ZW

MONTAŻ

SOPRAWOOL 30 ZW układa się jako dolną warstwę dwuwarstwowej termoizolacji z wełny mineralnej na podłożu drewnianym, z blachy trapezowej lub betonowym. Płyty są przeznaczone do systemów dachowych z pap bitumicznych oraz membran syntetycznych: PVC, TPO, EPDM i innych membran syntetycznych

PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Płyty są zawinięte w folię tworząc opakowanie zbiorcze – paletę.

Płyty należy przechowywać na równym i stabilnym podłożu, chronić przed czynnikami atmosferycznymi.

Płyty mogą być przechowywane na zewnątrz wyłącznie w nienaruszonej, oryginalnie zapakowanej palecie.

Maksymalna wysokość sztaplowania palet do trzech metrów.

DODATKOWE INFORMACJE

Gwarantowany okres trwałości parametrów dla niewbudowanych płyt wynosi sześć miesięcy od daty produkcji. Data produkcji podana jest na opakowaniu.

Dodatkowe oznaczenia na etykiecie:

PILLAR – produkt na podkładzie z wełny skalnej zamiast palety drewnianej

x slabs – ilość płyt na palecie, N/S – oznaczenie regionu

**SOPREMA.PL**

WŁAŚCIWOŚCI

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	METODA BADAWCZA	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/(m·K))	$\lambda = 0,036$	EN 12667 EN 12939	EN 13162:2012 + A1:2015
klasa tolerancji grubości	T5	EN 823	
stabilność wymiarowa w określonej temperaturze DS (70,90) %	≤ 1	EN 1604	
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (kPa)	CS(10) ≥ 30	EN 826	
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (kPa)	TR $\geq 7,5$	EN 1607	
obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm (N)	PL(5) 250	EN 12430	
krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS (kg/m ²)	≤ 1	EN 29767	
długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu WL(P) (kg/m ²)	WL(P) ≤ 3	EN 16535	
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU	MU1	EN 13162+A1	
reakcja na ogień RtF	A1	EN 13501-1 EN 15715	
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym (kN/m ³)	0,95		

tabela 2 – opór cieplny

d [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
R [m ² K/W]	-	-	-	-	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15
d [mm]	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
R [m ² K/W]	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

tabela 3 – standardowe wymiary i pakowanie

pełna nazwa		grubość	długość	szerokość	format palety	paleta	paleta	plyt na palecie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m ³]	[m ²]	[szt]
SOPRAWOOL ZW 30	gr.50mm	50	2400	1200	2400x1200	3,4560	69,12	24
	gr.60mm	60	2400	1200	2400x1200	3,4560	57,60	20
	gr.70mm	70	2400	1200	2400x1200	3,2256	46,08	16
	gr.80mm	80	2400	1200	2400x1200	3,4560	43,20	15
	gr.90mm	90	2400	1200	2400x1200	3,1104	34,56	12
	gr.100mm	100	2400	1200	2400x1200	3,4560	34,56	12
	gr.110mm	110	2400	1200	2400x1200	3,1680	28,80	10
	gr.120mm	120	2400	1200	2400x1200	3,4560	28,80	10
	gr.130mm	130	2400	1200	2400x1200	2,9952	23,04	8
	gr.140mm	140	2400	1200	2400x1200	3,2256	23,04	8
	gr.150mm	150	2400	1200	2400x1200	3,4560	23,04	8
	gr.160mm	160	2400	1200	2400x1200	3,2256	20,16	7
	gr.170mm	170	2400	1200	2400x1200	3,4272	20,16	7
	gr.180mm	180	2400	1200	2400x1200	3,1104	17,28	6
	gr.190mm	190	2400	1200	2400x1200	3,2832	17,28	6
	gr.200mm	200	2400	1200	2400x1200	3,4560	17,28	6

