

KARTA PRODUKTU NR: **MISFR005/a**

SOPRADALLE CERAM

SOPRADALLE CERAM to płytką z monolitycznego gresu ceramicznego.

SOPRADALLE CERAM jest idealnie przycięta i wyrównana, z fazowanymi krawędziami i powierzchnią antypoślizgową do użytku na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE

SOPRADALLE CERAM to płytką stosowaną jako zabezpieczenie systemu hydroizolacyjnego. Układa się ją na podkładkach. Przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz.

Zastosowanie jest zgodne z opisem zawartym w aktualnej specyfikacji montażowej **SOPREMA**.

SKŁAD

	SOPRADALLE CERAM
Skład	Monolityczna płytką ceramiczną

PAKOWANIE

	SOPRADALLE CERAM
Wymiary (szerokość x długość)	600 (± 2) mm x 600 (± 2) mm
Grubość	20 (± 0,5) mm
Waga	47 kg/m ² (17 kg/płytką)
Kolory	antracytowy / kremowy / szary



SOPREMA.PL

CHARAKTERYSTYKA (poza oznaczeniem CE)

	SOPRADALLE CERAM
Obciążenie niszczące (NF EN 1339)	Klasa 110 – Oznaczenie 11
Wytrzymałość na zginanie (NF EN 1339)	Klasa 3 (≥ 5 Mpa)
Klasa wytrzymałości mechanicznej (zgodnie z DTU 43.1)	T11

MONTAŻ

SOPRADALLE CERAM układa się na podkładkach zgodnie z aktualną specyfikacją montażową **SOPREMA**. Układanie odbywa się w dwóch etapach:

- rozmieszczenie i montaż podkładek.
- układanie płyt.

Po zakończeniu prac montażowych konieczne jest oczyszczenie powierzchni (np. strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem).

SOPRADALLE CERAM, dzięki zgodności z normą europejską EN 14411, charakteryzuje się maksymalnym odchyleniem od płaskości wynoszącym ± 2 mm, tworząc płaską powierzchnię po ułożeniu na podkładkach. W związku z tym na niektórych płytkach po opadach deszczu można zaobserwować tymczasowe zastoje wody. Ewentualne zastoje wody mogą się różnić w zależności od płytki, ale nie zmieniają one właściwości płytek (odporność na mróz, wytrzymałość mechaniczną, odporność na zarysowania itp.).

Ponadto **SOPRADALLE CERAM** ma strukturę powierzchni, która pozwala uzyskać bardzo dobre wyniki w różnych testach poślizgu. **SOPRADALLE CERAM** posiada klasyfikację R11 (zgodnie z normą DIN 51130) i spełnia normę stosowaną w basenach (DIN 51097) A+B+C. Woda pozostająca na niektórych płytkach po opadach deszczu nie zmniejsza ich właściwości antypoślizgowych.

SZCZEGÓLNE WSKAZANIA

Higiena, bezpieczeństwo i środowisko:

SOPRADALLE CERAM nie zawiera żadnych niebezpiecznych składników. Spełnia wymagania dotyczące higieny, bezpieczeństwa i środowiska.

Identyfikowalność:

Identyfikowalność produktu zapewnia kod produkcyjny umieszczony na opakowaniu.



SOPREMA.PL

Kontrola jakości:

SOPREMA od zawsze przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich produktów, poszanowania środowiska naturalnego i ludzi. Dlatego stosujemy zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem certyfikowany zgodnie z normami **ISO 9001** i **ISO 14001**.

OZNAKOWANIE CE

		
SOPRADALLE CERAM SOPREMA 14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121 67025 STRASBOURG cedex 11 Deklaracja właściwości użytkowych: DoP nr MISFR005		
EN 14411:2012 / Załącznik G Płytki ceramiczne do pokryć podłogowych na zewnątrz		

Podstawowe właściwości	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna Zharmonizowana
Reakcja na ogień	A1FL	EN 14411:2012 (załącznik G)
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	
Siła zrywająca	≥ 1300 N	
Śliskość (zgodnie z normą DIN 51130)	R11	
Trwałość w zastosowaniach zewnętrznych	Zgodny	
Odporność na zamarzanie/rozmarzanie		
Taktylność	NPD	

Dodatkowe cechy	SOPRADALLE CERAM
Odporność na uderzenia (NF EN ISO 10545-5)	0,88



Odporność na ścieranie (NF EN ISO 10545-6)	139 mm ³
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (NF EN ISO 10545-8)	6,3,10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Absorpcja wody (NF EN ISO 10545-3)	0,05
Odporność na szok termiczny (NF EN ISO 10545-9)	Zgodna
Odporność na mróz (NF EN ISO 10545-12)	Zgodna
Odporność na działanie czynników chemicznych (NF EN ISO 10545-13)	UA ULA UHA
Odporność na plamy (NF EN ISO 10545-14)	5

