

ALSAN 972 F

Karta produktu Nr : WPLEU0032
wydanie nr WPLEU0032..PL.01-2022
anuluje i zastępuje WPLFR123.a.01.2017

Opis produktu :

ALSAN 972 F jest dwukomponentową, barwną, szybkoschnącą masą wykończeniową na bazie żywicy PMMA przeznaczoną do wykonania warstwy wierzchniej pod ciężkie obciążenia mechaniczne np. rampy zjazdowe, rampy parkingowe.



Zastosowanie

ALSAN 972 F jest dwukomponentową, barwną, szybkoschnącą masą wykończeniową na bazie żywicy PMMA przeznaczoną do wykonania warstwy wierzchniej pod ciężkie obciążenia mechaniczne jak parkingi, rampy i drogi. Stosowana, gdzie jest wymagana wysoka odporność na ścieranie i przyczepność. Żywica jest stosowana w systemie ALSAN PMMA.

Właściwości

- szybko reagująca
- bezrozpuszczalnikowa
- hydrolizo-, alkalicznie odporne
- bardzo wysoka odporność na ścieranie
- szybki postęp prac
- bardzo wysoka jakość antypoślizgowa R13 SRT 60
- dobra przyczepność
- tworzy powłokę
- odporna na UV

Temperatura obróbki

-Temperatura podłoża: min. +0°C do max 35°C
-Temperatura powietrza: min. +3°C do max 35°C
-Temperatura żywicy: min. +3°C do max 35°C
-Wilgotność podłoża cementowego: max. 5%
(zalecany pomiar z metodą CM - karbidową lub innym profesjonalnym urządzeniem pomiarowym)

-Wilgotność powietrza : max. 90%

Temperatura podłoża w trakcie nakładania i schnięcia musi być 3°C powyżej punktu rosy.

Chronić przed kondensacją, aż do momentu zastygnięcia powłoki żywicznej.

Przy aplikacji w zamkniętych pomieszczeniach należy wentylować pomieszczenia tak aby doszło do min. 7-krotnej wymiany powietrza w ciągu jednej godziny.

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być czyste, nieprzemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego tłuszcze, powłoki malarskie, mleczko cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. Należy sprawdzić podłoże metodą PULL OFF, które winno wynosić minimum 1,5 N/mm².

Mieszanie: Przed użyciem należy materiał przemieszać. Przy użyciu części materiał należy przełać do czystego pojemnika. Odpowiednią ilość

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
Tel.: +48 22 436 93 00

E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl

NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897

Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN



ALSAN 972 F

Karta produktu Nr : WPLEU0032
wydanie nr WPLEU0032..PL.01-2022
anuluje i zastępuje WPLFR123.a.01.2017

katalizatora dosypać do żywicy i wolno mieszać obrotowym mieszadłem min. 2 minuty, nie pozostawiając grudek w masie. Przy temperaturach < 10 °C czas mieszania zwiększa się do min.4 minut.

Aplikacja:

Żywica jest nakładana kielnią lub pacą. W zależności od wymagań można powierzchnię obrobić wałkiem strukturalnym. Niezależnie od narzędzi, należy tyle materiału nałożyć, aby uzyskać jednolitą powłokę.

Zużycie katalizatora

Tabela na 15 kg ALSAN 972 F

Czas mieszania min. 2 minuty

Temperatura materiału C°	ALSAN CAT Katalizator [g]	ALSAN CAT Katalizator [%]
0	600	6
5	400	4
15	400	4
20	300	3
25	200	2
35	200	2

Czas reakcji (przy 23°C)

czas obróbki: około. 15 minut
odporność na deszcz: około po 30 minutach
dalsza obróbka: po min. 45 minutach
obciążenie: około 120 minut

Dane techniczne

Gęstość: 1800do 1,9 g/m³
Lepkość: 12000 mPas (20°C)

Kolor

RAL 7030*

*Inne kolory RAL na zapytanie

Dodatki do systemu

ALSAN CAT katalizator

Opakowania

15 kg puszki metalowe
(produkt dostarczany bez katalizatora)

Czyszczenie:

Przy przerwach roboczych lub postoju prac, należy dokładnie wyczyścić narzędzia, zanim żywice zwiążą. Zalecany produkt do czyszczenia - ALSAN 076.

Zużycie:

Przy poziomej, gładkiej powierzchni min. 3,5 kg/m². W zależności od podłoża, zużycie materiału może się zwiększyć. W każdym wypadku należy tyle materiału nałożyć, aby powstała w trakcie nakładania na całej powierzchni jednolita powłoka.

Magazynowanie:

12 miesięcy w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach, pomieszczenia zacienione w temperaturze od +0 °C do +25 °C, W skrajnej temperaturze żywica może zacząć się utwardzać. Polimeryzacja żywicy następuje w temperaturze ok. 60 °C. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła. Chronić na budowie przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Uwagi

Produkt łatwopalny. Pełne i puste puszki należy przechowywać min. 10 m z dala od źródeł ognia i ciepła. Zawiera izocyjaniany. W trakcie pracy z produktem unikać palenia tytoniu, jedzenia oraz picia. Unikać wdychania oparów i kontaktu produktu ze skórą. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie produktu. Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Producent

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Istotne wskazówki

Wskazane informacje w karcie produktowej w innych krajach mogą się różnić. W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych, przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

