



ALSAN FLEECE 165 P –

WŁÓKNINA WZMACNIAJĄCA


Karta produktowa : WPLFR300

wydanie nr WPLFR300.a.PL.01-2025

anuluje i zastępuje wydanie nr WPLFR300.a.PL.01-2018

Opis produktu :

ALSAN FLEECE 165 P jest włókniną wzmacniającą o różnych szerokościach stosowana w systemie ALSAN FLASHING QUADRO.



Zastosowanie

ALSAN FLEECE 165 P jest włókniną wzmacniającą o różnych szerokościach w systemie ALSAN FLASHING QUADRO. Głównie jest stosowana w warstwie hydroizolacji ALSAN FLASHING QUADRO także w miejscu dylatacji oraz wszelkich wywnięć kątowych.

Właściwości

- poliester
- dostępne różne szerokości w zależności od potrzeb - 20,25,30,35, 50, 70,100 cm
- specjalna penetracja włókniny
- nasiąkliwa
- praktyczne zastosowanie w postaci rolki
- kolor błękitny
- perforowana włóknina

Aplikacja

ALSAN FLEECE 165 P układa się w miejscach styku różnych podłoży np. obróbki blacharskiej i podłoża betonowego, dookoła wszelkich elementów wystających lub przebijających podłoże. Również jest zalecane stosowanie na całych powierzchniach hydroizolacji. Włókninę nakłada się na świeżą jeszcze mokrą warstwę żywicy i dociska tak aby była całkowicie nasączona żywicą. Włókninę należy rozkładać tak aby unikać pofałdowań, załamania, czy tzw. „rybich ust”. W miejscach nakładania się włókniny należy ją ułożyć z ok. 5 cm zakładem. Na ułożoną włókninę nanieść dodatkową warstwę żywicy, tak żeby była ona całkowicie zakryta żywicą, a powierzchnia była równa, gładka i jednolita.

Włóknina przy aplikacji musi być sucha i nieprzemoknięta.

Przechowywanie

bezterminowe, przy właściwym przechowywaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej. Unikać deformacji rolek, chronić przed zanieczyszczeniami.

Dane techniczne

Włóknina poliestrowa mechanicznie wzmacniana i poddana obróbce termicznej
waga 165g/m², grubość ok. 1,0 mm

Kolor

błękitny

Dodatki do systemu

Żywice ALSAN FLASHING QUADRO

Opakowania

Szerokości rolki : 20,25,30,35, 50, 70,100 cm
50 mb w rolce

Producent

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Istotne wskazówki

Wskazane informacje w karcie produktowej w innych krajach mogą odbiegać.



SOPREMA.PL

Soprema Polska Sp. z o.o., Stefana Batorego 7, Pass, 05-870, Błonie, Tel.: +48 22 436 93 00, E-mail: biuro@soprema.pl,
www.soprema.pl,

NIP: 778-11-19-419, REGON: 630703900, KRS: 0000163897, BDO: 000110615, Konto bankowe: Societe Generale
43184000072213616008101819,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN