

ALSAN FLEECE 110 P

Karta produktowa : WPLEU0051

wydanie nr WPLEU0051.a.PL.01-2025

anuluje i zastępuje : nr WPLFR125.b.PL.01-2021

Opis produktu :

ALSAN FLEECE 110 P jest włóknną wzmacniającą o różnych szerokościach stosowana w systemie PMMA ALSAN.



Zastosowanie

ALSAN FLEECE 110 P jest włóknną wzmacniającą o różnych szerokościach w systemie PMMA ALSAN. Głównie jest stosowana w warstwie hydroizolacji ALSAN 770, ALSAN 770 TX i 775 TX.

Właściwości

- dostępne różne szerokości
- specjalna penetracja włókniny
- nasiąkliwa
- praktyczne zastosowanie w postaci rolki

Temperatura obróbki

Włóknina wzmacniająca ALSAN VOILE P jest stosowana z żywicami ALSAN PMMA które mają indywidualne temperatury zastosowania.

Aplikacja

ALSAN FLEECE 110 P uклада się w miejscach styku różnych podłoży np. obróbki blacharskiej i podłoża betonowego, dookoła wszelkich elementów wystających lub przebijających podłoże. Również jest zalecane stosowanie na całych powierzchniach hydroizolacji. Włókninę nakłada się na świeżą jeszcze mokrą warstwę żywicy i dociska tak aby była całkowicie nasączona żywicą. Włókninę należy rozkładać tak aby unikać pofałdowań, załamania, czy tzw „rybich ust”. W miejscach nakładania się włókniny należy ją ułożyć z ok. 5 cm zakładem. Na ułożoną włókninę nanieść dodatkową warstwę żywicy, tak żeby była ona całkowicie zakryta żywicą, a



powierzchnia była równa, gładka i jednolita. Włóknina przy aplikacji musi być sucha i nieprzemoknięta.

Przechowywanie

bezterminowe, przy właściwym przechowywaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej. Unikać deformacji rolek. Temperatura przechowywania: > 5°C

Dane techniczne

Tkanina z nietkanych włókien poliestrowo - Polipropylenowych, waga 110 g/m²

Kolor

Biały

Dodatki do systemu

Żywice ALSAN PMMA

Opakowania

50 metrowe rolki

Szerokości rolki : 10,15,20,25,35,50,70,105 cm

Producent

SOPREMA SAS

14, rue de Saint-Nazaire

67025 Strasbourg

Istotne wskazówki

Wskazane informacje w karcie produktowej w innych krajach mogą odbiegać. W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.



SOPREMA.PL

Soprema Polska Sp. z o.o., Stefana Batorego 7, Pass, 05-870, Błonie, Tel.: +48 22 436 93 00, E-mail: biuro@soprema.pl, www.soprema.pl,

NIP: 778-11-19-419, REGON: 630703900, KRS: 0000163897, BDO: 000110615, Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN