

ALSAN 103

Karta produktowa Nr : WPLEU0025

Wydanie nr WPLEU0025.a.PL.01.2025

Anuluje i zastępuje CH-FT-99160.a.PL.01-2017

Opis produktu :

ALSAN 103 jest jedno komponentowym środkiem szcpeym na bazie żywic poliuretanowych przeznaczonym do gruntowania membran syntetycznych oraz podłoży wykonanych z tworzyw sztucznych



Zastosowanie

ALSAN 103 jest jedno komponentową żywicą poliuretanową do zastosowania na membrany syntetyczne oraz podłoża z tworzyw sztucznych.

ALSAN103 stosowany wyłącznie jako preparat do późniejszego stosowania żywic hydroizolacyjnych ALSAN.

Właściwości

- łatwa obróbka
- bardzo niskie zużycie
- gotowa do użycia
- bardzo dobra przyczepność
- nie odporna na promieniowanie UV

Temperatura obróbki

- Temperatura podłoża: min. +5°C do max 35°C
- Temperatura powietrza: min. +5°C do max 35°C
- Wilgotność powietrza : min 35% max. 75%

Temperatura podłoża w trakcie nakładania i schnięcia musi być +3°C powyżej punktu rosy.

Przygotowanie podłoża:

Przed nałożeniem produktu szcpego należy powierzchnię membran wyczyścić i odtłuścić środkiem ALSAN 076 lub rozcieńczalnikiem np. aceton.. Zaleca się

przed przystąpieniem do kolejnych pracy sprawdzenie przyczepności preparatu w specyficznych warunkach budowy. Uwaga: Przed nałożeniem ALSAN 103 powierzchnia odtłuszczona musi odparować. Czas odparowania przy temperaturze 23°C to minimum 30 minut.

Następującą powierzchnię odpowiednimi narzędziami uszorstkować. Ważne jest równomiernie uszorstkowanie powierzchni, a nie głębokość uszorstkowania. Zaleca się użycie papieru ściernego o gradacji np. 40, 60, 80, 100 lub tarczy cierniej listkowej przy użyciu szlifierki kątowej zachowując ostrożność tak by nie uszkodzić powierzchni obrabianej.

Mieszanie: Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem należy produkt w oryginalnym opakowaniu tak długo mieszać aż do uzyskania jednolitej homogenizowanej masy. Czas mieszania normatywnie wynosi od 2 do 4 min.

Aplikacja: Nakładanie następuję odpowiednim pędzlem lub wałkiem welurowym. Należy zwrócić uwagę, aby na całej powierzchni nie dochodziło do nadmiernego nałożenia produktu, przede wszystkim w narożnikach. Produkt należy równomiernie rozprowadzić tworząc wcieńkowieńkowarstwową powłokę, a nadmiar należy usunąć.



SOPREMA.PL

Czyszczenie: Przy przerwach roboczych lub postoju prac należy porządnie narzędzia wyczyścić za nim żywice zwiążą. Zalecany produkt do czyszczenia ALSAN 076

Zużycie

około 0,1 do 0,15 kg/m² zależne od stopnia chropowatości

Czas reakcji (przy 23°C)

Czas schnięcia przed nakładaniem dalszych warstw:

przy 30°C około 30 minut

przy 20°C około 60 minut

przy 10°C około 2-4 godzin

przy 5°C około 3-6 godzin

Kolejne warstwy izolujące zaleca się nałożyć w ciągu max. 24 godzin.

Dane techniczne

Gęstość: 0,91 g/cm³ (23° C)

Lepkość: 50 mPas (23° C)

Kolor

Transparentny, bezbarwny

Dodatki do systemu

brak

Opakowanie

1 Litrowa puszka metalowa

Przechowywanie

Magazynowanie: co najmniej 6 miesięcy w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach, pomieszczenia zacienione. W skrajnej temperaturze żywica może zacząć się utwardzać. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła oraz przed przemarzaniem. Chronić na budowie przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Otwarte opakowania mają już tylko ograniczoną przydatność do użytku i mogą się zżelować. Zżelowany materiał nie nadaje się do dalszego użytku.

Producent

SOPREMA SAS

14, rue de Saint-Nazaire

67025 Strasbourg

Istotne wskazówki

Wskazane informacje w karcie produktowej w innych krajach mogą odbiegać od informacji zawartych w dokumencie. W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

