

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. GEOSP008
wydanie B z 25.10.2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

GEOSP008

Nazwa handlowa produktu

GEOTEXTILE 300 / GEOTEXTILE 500

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

- W konstrukcjach dróg i w strefach przeznaczonych do ruchu kołowego ciężkiego.
- W budowie linii kolejowych i torowisk tramwajowych.
- W pracach ziemnych, fundamentach i konstrukcjach oporowych.
- W systemach odwadniających.
- W zabezpieczeniach zapobiegających erozji.
- Przy budowie zbiorników i zapór.
- Przy budowie kanałów.
- Przy budowie tuneli i konstrukcji podziemnych.
- Składowiska odpadów stałych.
- Projekty w zakresie ograniczania ilości odpadów płynnych.

Zastosowanie:

“F+S” “F” “F+S+D” “P” GEOTEXTILE 300 i GEOTEXTILE 500

3. Producent:

SOPREMA IBERIA S.L.U (SOPREMA GROUP)
C/ FERRO, 7 - Pol. Can Pegreí
08755 CASTELLBISBAL (SPAIN)

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6. Norma zharmonizowana:

**EN 13249:2000+A1:2005, EN 13250:2000+A1:2005, EN 13251:2000+A1:2005, EN 13252:2000+A1:2005,
EN 13253:2000+A1:2005, EN 13254:2000+A1:2005, EN 13255:2000+A1:2005, EN 13256:2000+A1:2005,
EN 13257:2000+A1:2005, EN 13265:2000+A1:2005,**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

AENOR (nr jednostki notyfikującej 0099) przeprowadził inspekcję systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+ i wystawił certyfikaty zgodności z Zakładową Kontrolą Produkcji nr: 0099/CPR/A42/0093, 0099/CPR/A42/0094, 0099/CPR/A42/0095, 0099/CPR/A42/0096, 0099/CPR/A42/0097.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

WŁAŚCIWOŚCI	WYNIK	SCHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wytrzymałość na rozciąganie (kN/m) GEOTEXTILE 300: MD CMD GEOTEXTILE 500 : MD CMD	5,23 (-0,15) 6,10 (-0,15) 10,0 (-1,5) 11,7 (-1,76)	EN 13249 :2001+A1 :2005 EN 13250 :2001+A1 :2005 EN 13251 :2001+A1 :2005 EN 13252 :2001+A1 :2005 EN 13253 :2001+A1 :2005 EN 13254 :2001+A1 :2005 EN 13255 :2001+A1 :2005 EN 13256 :2001+A1 :2005 EN 13257 :2001+A1 :2005 EN 13265 :2001+A1 :2005
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu (%) GEOTEXTILE 300: MD CMD GEOTEXTILE 500: MD CMD	40 (±15) 50 (±15) 45 (±15) 55 (±15)	
Dynamika perforacji (badanie opadającym stożkiem) (mm) GEOTEXTILE 300 GEOTEXTILE 500	25 (±5) 15 (±3)	
Wydajność zabezpieczenia GEOTEXTILE 300 GEOTEXTILE 500	14,705·10 ³ 14,705·10 ³	
Charakterystyczna wielkość porów (µm) GEOTEXTILE 300 GEOTEXTILE 500	75 (± 5) 60 (± 5)	
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu (m/s) GEOTEXTILE 300 GEOTEXTILE 500	0,037 (-0,003) 0,063 (-0,0078)	
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu (m ² /s) (20kPa) GEOTEXTILE 300 GEOTEXTILE 500	2,06 ·10 ⁻⁶ 1,55·10 ⁻⁵	
Trwałość w gruncie naturalnym 4<pH<9 w temperaturze <25°C (lata) GEOTEXTILE 300 GEOTEXTILE 500	>25 >25	
Trwałość (należy zakryć po instalacji)	24 godz.	

MD – Machine Direction – wzdłuż.

CMD - Cross Machine Direction – w poprzek

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 305/2011 oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: kierownik Działu Technicznego Dariusz Stefaniak

Pass, dnia 25.10.2018 roku

(miejsce i data wystawienia)

Dariusz Stefaniak




SOPRASSISTANCE

Kierownik Techniczny

Specjalista Membrany PCV i TPO

(podpis osoby upoważnionej)

